

# RZ 162 Elastic Siegel seidenmatt

Speciální emulze zušlechtěná polyuretanem tvořící ochranný film pro vysoké nároky při péči o elastické podlahoviny

## Oblast použití:

Pro první a základní ošetření všech elastických podlahovin, přírodního a umělého kamene.

## Vhodný pro:

- ▶ PVC
- ▶ CV
- ▶ pryž
- ▶ kaučuk
- ▶ přírodní a umělý kámen
- ▶ povrchově upravené podlahoviny z výroby

## Důležité upozornění pro výrobky pro první ošetření

Výrobky určené pro první ošetření používat vždy teprve po provedeném základním čištění a následné neutralizaci čistou vodou a nanášet na dobře vyschnutou podlahu. Nanášet na podlahu dvakrát, a to neředěné a ve směru do kříže.

## Výhody výrobku/vlastnosti:

- ▶ nejvyšší odolnost
- ▶ snižuje skluznost
- ▶ mimořádně dlouhodobá odolnost proti otěru
- ▶ prodlužuje životnost podlah
- ▶ odolný proti desinfekčním prostředkům
- ▶ rychleschnoucí

## Technická data:

druh obalu	kanistr/ láhev (PE)
velikost balení	10 l/ 800 ml
skladovatelnost	bez omezení
stupeň lesku	hedvábný mat
spotřeba při prvním ošetření	60 ml/m <sup>2</sup>
teplota pro zpracování	18 – 25 °C
pochozí	po ca 5 hod.



# RZ 162 Elastic Siegel seidenmatt

## Příprava:

Před použitím RZ 162 Elastic Siegel seidenmatt proveďte základní čištění podlahoviny výrobkem RZ 150 Grundreiniger. Postupovat podle návodu na použití. Podlahovinu neutralizujte dvakrát čistou vodou a nechte dobře vyschnout.

## Zpracování – první ošetření:

1. Nádobu před použitím krátce a lehce protřepejte
2. RZ 162 Elastic Siegel seidenmatt přelijte do podlouhlé nádoby, nevytlákejte přímo na podlahu
3. Do nádoby s prostředkem namočte RZ mop s jemným vlasem (RZ Feinfaser Mopp) na zaklapávacím držáku (RZ Klapphalter) s násadou a následně jej otřete o okraj nádoby. Neředěný prostředek sytě nanášejte v rovnoběžných tazích.
4. Nestírat!
5. Nechte krátce vyschnout (60 min.); mop vymyjte.
6. Druhý nátěr provádějte pod úhlem 90° na nátěr první.
7. Podlahu nezatěžujte následujících ca 12-16 hod.
8. Podlaha je po ca 5 hod. opět pochozí.

## Důležitá upozornění:

- ▶ Originální balení je ve stabilním prostředí skladovatelné bez omezení
- ▶ Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skladování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.
- ▶ Nejlepší podmínky pro zpracování jsou mírná vlhkost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota (18-20 °C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují dobu schnutí.
- ▶ Pravidelným běžným ošetřováním výrobkem RZ 181 Elastic Wischpflege se zlepšuje povrchový vzhled podlahy a prodlužuje její životnost.
- ▶ Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

## Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí. V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitlivělost nebo alergie. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dostatečné větrání místnosti.

## Likvidace odpadu:

Neředěný výrobek v žádném případě nevytlákejte do kanalizace, vodovodního řádu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technickou poradou k aplikaci. Dbejte přesně návodu použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické listy svou platnost.

09.02.2009|FM|VK